上海天伟标准技术服务有限公司

检测报告
（电子版）

报告编号：2026-J25315　　第1页 共7页

受检(委托)单位名称		上海鸣企服饰有限公司		
地址		上海市宝山区上大路668号1幢5层B区1017室		
制造（供货）单位名称		--		
样品信息	样品名称	学生服	商标	--
	款号	--		
	订单号	--		
	型号规格	--	成分（客供）	--
	样品等级	--	安全类别	B类
样品表述与说明		藏青灰色针织上衣3件 藏青色针织裤子3条		
检测信息	检测类别	委托检测	来样方式	快递
	样品接收日期	2026-10-26		
	检测周期	2026-10-26 至 2026-10-28		
检测依据和综合判定规则		GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》		
检测结论		本报告仅提供实测数据和单项判定，具体检测数据见检测报告数据页。 （检验报告专用章） 签发日期：2026-10-28		
备注		--		

批准：张怡　　审核：　　编制：高佳琦

声明：1.下列情形，报告无效：a)报告无检验单位检验检测专用章；b)报告无签字；c)报告涂改；d)报告不完整。2.本实验室仅对收到样品负责。3.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供，本实验室不对其真实性负责。4.除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.#为本实验室无能力项目，*为分包项目。
上海市浦东新区宁桥路999号9号楼4楼 T：(86-21) 5096 5355 T：(86-21) 5096 5358 Web：www.twtextile.com

上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J25315

样品：藏青灰上衣

检 测 结 果						
序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
1	异味		/	无	无	符合
2	接缝强力	袖窿缝	N	≥140	350	符合
3	水洗后扭曲率		--	--	不适用（紧口类）	--
4	接缝处纱线滑移		--	--	不考核	--
5	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	--	允许轻微	符合要求	符合
		涂层部位脱落、起泡、裂纹	--	不允许	符合要求	符合
		破洞、缝口脱散	--	不允许	符合要求	符合
		附件损坏、明显变色、脱落	--	不允许	符合要求	符合
		变色	级	≥4	4	符合
		其他严重影响服用的外观变化	--	不允许	符合要求	符合
6	水洗尺寸变化率（针织类）	长度	%	-4.0～+2.0	-1.0	符合
		宽度	%	-4.0～+2.0	-0.4	符合
7	锐利尖端与锐利边缘	锐利尖端	--	无	符合要求	符合
		锐利边缘	--	无	符合要求	符合
8	绳带		--	应符合GB 31701-2015第4.4.3条表3的要求	符合要求	符合
9	残留金属针		--	无	符合要求	符合

上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J25315

样品：藏青色裤子

检 测 结 果						
序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
1	水洗后扭曲率	裤子	%	≤2.5	0.5	符合
2	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	--	允许轻微	符合要求	符合
		破洞、缝口脱散	--	不允许	符合要求	符合
		变色	级	≥4	4	符合
		其他严重影响服用的外观变化	--	不允许	符合要求	符合
3	水洗尺寸变化率（针织类）	长度	%	-4.0～+2.0	-0.8	符合
		宽度	%	-4.0～+2.0	-1.6	符合

样品：藏青色面料

检 测 结 果					
序号	检测项目	单位	标准（称）值	实测值	单项判定
1	纤维含量	%	棉 80±5 聚酯纤维 20±5 （不包括装饰部分）	棉 78.2 聚酯纤维 21.8	符合
2	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
3	pH值	/	4.0～8.5	6.7	符合
4	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用(≤20mg/kg)	未检出	符合

上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J25315

序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
5	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
6	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
7	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
8	耐摩擦色牢度	干摩擦	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩擦	级	≥3	4	符合
9	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
10	耐光色牢度		级	≥4	4	符合
11	耐光、汗复合色牢度	酸性	级	--	不适用	--
		碱性	级	--	不适用	--
12	燃烧性能		--	--	不适用（克重>90g/m^2）	--

上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J25315

序号	检测项目	单位	标准（称）值	实测值	单项判定
13	起球	级	≥3-4	4	符合
14	顶破强力	N	≥250	999	符合
15	断裂强力	--	--	不考核	--
16	胀破强力	kPa	--	不考核	--

样品：灰色面料

检 测 结 果					
序号	检测项目	单位	标准（称）值	实测值	单项判定
1	纤维含量	%	棉 80±5 聚酯纤维 20±5 （不包括装饰部分）	棉 79.8 聚酯纤维 20.2	符合
2	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
3	pH值	/	4.0～8.5	6.6	符合
4	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用(≤20mg/kg)	未检出	符合

上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J25315

样品：藏青灰罗纹

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准（称）值	实测值	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	pH值	--	4.0～8.5	6.8	符合
3	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用(≤20mg/kg)	未检出	符合
备注	FZ/T 01057.2-2025和FZ/T 01057.3-2025仅限资质认定 pH值:萃取介质为氯化钾溶液。 甲醛含量:方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 可分解致癌芳香胺染料:方法检出限为5mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。				





上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J25315

样品名称：藏青色面料/灰色面料/藏青灰罗纹

检测项目名称		单位	技术要求	检测结果
可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯[92-67-1]	mg/kg	禁用	未检出
	联苯胺[92-87-5]	mg/kg	禁用	未检出
	4-氯邻甲苯胺[95-69-2]	mg/kg	禁用	未检出
	2-萘胺[91-59-8]	mg/kg	禁用	未检出
	邻氨基偶氮甲苯 [97-56-3]	mg/kg	禁用	未检出
	5-硝基-邻甲苯胺 [99-55-8]	mg/kg	禁用	未检出
	对氯苯胺[106-47-8]	mg/kg	禁用	未检出
	2,4-二氨基苯甲醚[615-05-4]	mg/kg	禁用	未检出
	4,4'-二氨基二苯甲烷[101-77-9]	mg/kg	禁用	未检出
	3,3'-二氯联苯胺[91-94-1]	mg/kg	禁用	未检出
	3,3'-二甲氧基联苯胺[119-90-4]	mg/kg	禁用	未检出
	3,3'-二甲基联苯胺[119-93-7]	mg/kg	禁用	未检出
	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷[838-88-0]	mg/kg	禁用	未检出
	2-甲氧基-5-甲基苯胺[120-71-8]	mg/kg	禁用	未检出
	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)[101-14-4]	mg/kg	禁用	未检出
	4,4'-二氨基二苯醚[101-80-4]	mg/kg	禁用	未检出
	4,4'-二氨基二苯硫醚[139-65-1]	mg/kg	禁用	未检出
	邻甲苯胺[95-53-4]	mg/kg	禁用	未检出
	2,4-二氨基甲苯[95-80-7]	mg/kg	禁用	未检出
	2,4,5-三甲基苯胺[137-17-7]	mg/kg	禁用	未检出
	邻氨基苯甲醚[90-04-0]	mg/kg	禁用	未检出
	4-氨基偶氮苯[60-09-3]	mg/kg	禁用	未检出
	2,4-二甲基苯胺[95-68-1]	mg/kg	禁用	未检出
	2,6-二甲基苯胺[87-62-7]	mg/kg	禁用	未检出
—所检项目内容结束—				